

Stahlbetonrohre

**kreisrund - Form K-GM,
integrierte Dichtung, mit BKU-PE-HD-Auskleidung**

DIN EN 1916 - DIN V 1201

ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

DN 500 – 1000 - schalungserhärtet

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach DIN EN 1916 - DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074 und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen, beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-K-GM Kreisquerschnitt mit Glockenmuffe
Herstellungsverfahren „ in der Schalung erhärtet „
Rohrverbindung mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung
Dichtmittel nach DIN EN 681-1 - DIN 4060
Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610
Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

mit zusätzlicher vollflächiger Innenauskleidung aus PE-HD nach EN ISO 1872-1
Wandstärke mind. 4 mm

mechanisch im Rohrbeton verankert

(aufgeklebte oder –kaschierte Auskleidung unzulässig!)

Fugenausbildung (gemäß Detail) mit stirnseitiger Abdichtung durch BKU-Profil

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 4 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrdurchmesser DN mm

Baulänge m

Herstellernachweis : HABA-Betonwerke
www.haba-beton.de