

# Produktdatenblatt

## DS DENSOCRET® BL-R

DS DENSOCRET® BL-R ist ein Dichtring aus Elastomeren mit dichter Struktur für die DS DENSOCRET® BL-R Steckmuffe, einer Rohrverbindung für Beton- und Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, in welcher das Dichtmittel bei der Herstellung des Rohres fest mit der Muffe verbunden wird.

- DS DENSOCRET® BL-R entspricht den Anforderungen der EN 681-1 / DIN 4060 (Elastomer-Dichtungen) und der FBS-Qualitätsrichtlinie.
- DS DENSOCRET® BL-R Rohrverbindungen erfüllen die Kriterien der DIN EN 1916, Verfahren 1 – 4.
- DS DENSOCRET® BL-R ist problemlos mit dem Rohr zu verbinden: DS DENSOCRET® BL-R wird auf die Untermuffe aufgezogen und beim Betonieren des Rohres in der Muffe verankert. Nach dem Ziehen der Untermuffe ist die DS DENSOCRET® BL-R-Steckmuffe montagefertig.
- DS DENSOCRET® BL-R ist für alle Fertigungsanlagen mit Kernrüttelung oder Radialpressung geeignet.
- DS DENSOCRET® BL-R erfordert Spezial-Untermuffen, die durch ihre Form den Sitz der Dichtung bestimmen.
- DS DENSOCRET® BL-R ist für Rohre DN 150 – DN 2600 in 6 nennweitespezifischen Profilquerschnitten lieferbar.
- DS DENSOCRET® BL-R kleidet die Innenwand der Muffe bis zum Muffenspiegel aus. Die Auskleidung des

gesamten Muffenraumes verhindert Ablagerungen von Schmutz und Wasser (Eisbildung) hinter der Dichtung. Das Herausreißen eines Schutzstreifens entfällt.

- DS DENSOCRET® BL-R Rohrverbindungen widerstehen hohen Scherkraftwirkungen.

**Geprüft und güteüberwacht durch das MPA NRW, Dortmund.**

### Besondere Vorteile

- bildet mit dem Rohr eine Baueinheit, die ein schnelles und sicheres Verlegen ermöglicht.
- die Keilform des Dichtungskörpers erleichtert die Rohrzentrierung.
- die Rohrverbindung bietet durch die voll ausgekleidete Muffe eine optimale Dichtungssicherheit.

### Material

DS DENSOCRET® BL-R wird aus Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), Härte  $50 \pm 5$  IRHD, hergestellt. Das Material widersteht den üblichen Beanspruchungen durch Abwasser. Andere Materialien auf Anfrage.



**DS**  
DICHTUNGSTECHNIK

**Das – dichteste –  
Dichtungsprogramm  
weltweit!**



[www.dsseals.com](http://www.dsseals.com)



## Anforderungen an die Rohre

(alle Maße in mm)

- Beton- und Stahlbetonrohre müssen den Anforderungen der DIN EN 1916 und der DIN V 1201 entsprechen.
- DS DENSOCRET® BL-R erfordert sehr maßhaltige, glatte Rohrspitzen. Bei der Herstellung der Rohre müssen innere und äußere Stützringe oder Obermuffen verwendet werden, um die Einhaltung der in der Tabelle angegebenen Spitzendurchmesser dsp zu sichern.



### Unterstufe

DN	U1	U2	U3	U4 -0/+0,5	U5 min	Ru	du Beton Stahlbeton	Toleranz du
150	60	16,6	10,9	32,5	13	10	199,4 213,4	-0/+0,5
200	-	-	-	-	-	-	257,4 263,4	-
250	80	22,6	13,9	43,5	16	13	315,6 341,6	-0/+0,5
300	-	-	-	-	-	-	377,6 395,6	-
400	85	20	16	49	18	13	486,2 495,5	-0/+0,5
500	90	25	-	-	-	-	600,2	-
600	-	-	-	-	-	-	716,2	-
700	100	22,6	23	54,4	26	15	831,4	-0,4/+0,8
800	-	-	-	-	-	-	949,4	-
900	-	-	-	-	-	-	1067,4	-
1000	-	-	-	-	-	-	1185,4	-
1100	-	-	-	-	-	-	1303,4	-
1200	-	-	-	-	-	-	1421,4	-
1300	125	30	28	67	32	17	1536,6	-0,7 / +0,7
1400	-	-	-	-	-	-	1654,6	-
1500	-	-	-	-	-	-	1772,6	-
1600	145	30	35	80	41	19	dsp + 2w·2hj	-0,8/+0,8
2000	145	30	35	80	41	19	dsp + 2w·2hj	-0,8/+0,8

### Spitze


DN	E	Rs	Isp	E1	dsp		Toleranz dsp empfohl. (Grenzwert)
					Beton	Stahlbeton	
150	12,5	8	65	28	206	220	-0,5/+1,0 (-1,2 / +1,7)
200	-	-	-	-	264	270	-
250	17	13	85	39	324	350	-0,7/+1,2 (-1,5 / +2,0)
300	-	-	-	-	386	404	-
400	20	13	90	43	496	505,3	-0,9/+1,4 (-1,9 / +2,4)
500	-	-	95	-	610	-	-
600	-	-	-	-	726	-	-
700	20	15	105	47	844	-	-1,0/+1,4 (-2,2 / +2,6)
800	-	-	-	-	962	-	-
900	-	-	-	-	1080	-	-
1000	-	-	-	-	1198	-	-
1100	-	-	-	-	1316	-	-
1200	-	-	-	-	1434	-	-
1300	25	16	130	58	1552	-	-1,5/+1,5 (-3,0 / +3,0)
1400	-	-	-	-	1670	-	-
1500	-	-	-	-	1788	-	-
1600	30	18	150	69	variabel	-	-1,8/+1,8 (-3,6 / +3,6)
2000	30	18	150	69	variabel	-	-1,8/+1,8 (-3,6 / +3,6)

Größere DN auf Anfrage.  
empfehlende Betontoleranz: Dichtungsverformung 30% bis 40%, Grenzwert der Betontoleranz: Dichtungsverformung 26,5% bis 43,5%\*)

\*) bei gefrästen Spitzen ist die empfohlene Toleranz gleichzeitig Grenzwert der Betontoleranz!

## Bemessung des Dichtringes

(alle Maße in mm)




DN	Profiltyp	b	hj**	w*)
150-200	BL-R 10	47,9	10-0,4/+0,6	6,7
250-300	BL-R 12	61,7	12-0,4/+0,8	7,8
400-600	BL-R 14	70,2	14-0,4/+0,8	9,1
700-1200	BL-R 18	80,6	18-0,4/+0,8	11,7
1300-1500	BL-R 22	101,4	22-0,4/+1,2	14,3
1600-2000	BL-R 26	119,4	26-0,4/+1,2	16,9

\*) Muffenspalt: Spalt zwischen Spitze und Muffe im Hauptdichtungsbereich.

\*\*\*)  $h_{eff} = hj / \sqrt{1,04}$


## Herstellung der DS DENSOCRET® BL-R Steckmuffenrohre



- DS DENSOCRET® BL-R auf gereinigte, leicht geölte Unterstufe aufziehen. Dabei auf richtigen Sitz des Dichtringes und Verteilung der Vordehnung achten.
- Vor dem Einsetzen der Verdichtung Muffe mit Betonmischung füllen. Danach Betonrohr in üblicher Weise herstellen.
- Nach dem Entschalen des Rohres äußeren und inneren Stützring auf Spitze setzen und dort bis zur Erhärtung des Betons belassen.
- Unterstufe zentrisch ziehen und Stützringe entfernen.
- Nach Aushärtung des Betons ist das DS DENSOCRET® BL-R Steckmuffenrohr montagefertig.

## Hinweise für die Rohrverlegung

Die DS DENSOCRET® BL-R Rohrverbindung ist mit den baustellenüblichen Hilfsmitteln problemlos montierbar. Bei der Rohrverlegung ist DIN EN 1610 sowie das ATV-Arbeitsblatt A 139 zu beachten.



- Muffenraum und Spitze säubern.
- Spitze und Dichtring deckend mit DS Gleitmittel versehen. Das zusätzliche Einschmieren des Dichtringes wird empfohlen, da dies zur Minimierung des Montagekräfte beiträgt.
- Spitze zentrisch in Muffe einführen und Rohre zusammenziehen.

Für die in Tabellen und Diagrammen angegebenen Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für die in den entsprechenden Normen geforderten Werte.

Unsere Merkblätter und Druckschriften beraten nach bestem Wissen. Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.